

PIEDRAS



GRANITO BLANCO PITAYA

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

La limpieza del granito es fundamental para la duración del producto. Se recomienda utilizar detergentes neutros diluidos en agua. No es recomendable utilizar materiales de limpieza que contengan acetona, limón o vinagre, porque con el tiempo podrían opacar o desgastar la superficie.


NOTAS GENERALES PARA PIEDRAS NATURALES

- Las muestras y fotografías de las piedras naturales son solo referenciales.
- Las piedras naturales presentan vetas y variaciones de tonalidad. Algunas podrían incluso presentar pequeñas burbujas de aire en su estructura, líneas o imperfecciones semi abiertas que atrapen polvo, o pequeños resanes en la superficie que cubran imperfecciones naturales
- Las piedras naturales deben almacenarse bajo sombra para evitar la sobre-exposición a los rayos UV, pues a la larga podrían perder brillo y tomar una tonalidad verdosa.
- Se recomienda que lo manipule por personal calificado, y protegerlo adecuadamente durante los trabajos y antes de la entrega.
- Durante el corte podrían desprenderse fragmentos de la piedra, ya que a veces tiene imperfecciones en su estructura que no son visibles. Este problema deberá corregirse por el instalador que realice el trabajo.
- Deben instalarse sobre estructuras sólidas que no se deformen, ya que estas producirán fisuras y roturas.
- La aplicación de selladores, ceras o líquidos podría alterar el brillo y la tonalidad de la piedra. Se recomienda hacer pruebas antes de aplicar cualquier producto.
- Recomendamos utilizar pegamentos flexibles que permitan la dilatación de las piedras naturales. Además, el uso de juntas de dilatación y contracción.
- Luego de instaladas, las piedras naturales podrían reaccionar ante la humedad, salitre, rayos ultravioleta, oxígeno y otros agentes externos, lo que puede producir alteraciones de color o estructura que afecten su estética y consistencia.
- Debido a la absorción propia de las piedras naturales es recomendable que el cliente aplique periódicamente un sellador específico para este material, que retarde la absorción de líquidos y prevenga la aparición de manchas. La periodicidad y cantidad de sellador a aplicar dependerá de la porosidad del producto adquirido, del uso que se le dé y de la calidad del sellador utilizado.
- La aplicación de selladores, ceras o líquidos podría alterar el brillo y la tonalidad de la piedra. Se recomienda hacer pruebas antes de aplicar cualquier producto.

FICHA TÉCNICA

GRANITO
BLANCO PITAYA

PIEDRAS



UNIDADES

TIPO DE PRUEBA	NORMA ASTM	VALORES
Absorción de Agua	C97-15	0.20%
Gravedad Específica a Granel		2601.07Kg/m ³
Gravedad Específica a Granel		162.38 lb/ft ³
Módulo de Ruptura (Seco)	C99-15	6.76MPa
Módulo de Ruptura (Seco)		980.4Psi
Módulo de Ruptura (Húmedo)		6.29MPa
Módulo de Ruptura (Húmedo)		912.3Psi
Resistencia a la Compresión (Seco)	C170-17	178.1MPa
Resistencia a la Compresión (Seco)		25831.9Psi
Resistencia a la Compresión (Húmedo)		139.14MPa
Resistencia a la Compresión (Húmedo)		20181.4Psi
Resistencia a la Flexión (Seco)	C880-15	3.55MPa
Resistencia a la Flexión (Seco)		514.3Psi
Resistencia a la Flexión (Húmedo)		3.25MPa
Resistencia a la Flexión (Húmedo)		471.1Psi
Resistencia a la Abrasión (Seco)	C1353-15a	116.71Ha