

# SELEKTIA

PORCELANATOS

TRAVERTINO

FICHA TÉCNICA



|                                      |                |          |                      |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------------------|
| FORMATO                              | 600x1200x10    |          |                      |
| GRUPO                                | Bla            |          |                      |
| TIPO                                 | ESMALTADO      |          |                      |
| PRUEBA                               | VALOR DEL TEST | SELEKTIA | STANDARD             |
| ABSORCIÓN DE AGUA                    | ≤ 0,5 %        | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-3  |
| FUERZA DE ROTURA                     | 1600 - 2400 N  | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-4  |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN             | ≥ 35 N/MM2     | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-4  |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO        | REQUERIDO      | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-9  |
| RESISTENCIA AL CUARTEO               | REQUERIDO      | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-11 |
| RESISTENCIA A LA HELADA              | REQUERIDO      | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-12 |
| RESISTENCIA QUÍMICA                  |                | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-13 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO Y CÍTRICO          | GLA            |          |                      |
| HIDRÓXIDO POTÁSICO                   | GLA            |          |                      |
| CLORURO AMÓNICO E HIPOCLORITO SÓDICO | A              |          |                      |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS            | CLASE 5        | CUMPLE   | UNE- EN ISO 10545-14 |