

ROADSTONE SILVER

FICHA TÉCNICA



FORMATO		600x1200x10,5		
GRUPO		Bla - UGL		
TIPO		NO ESMALTADO		
PRUEBA		VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA		≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA		1.600 - 2.400 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		35 – 45 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL		< 130 MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-6
RESISTENCIA A LA HELADA		REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA	CLASE A	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		CLASE 1	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		CLASE 5	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14

ROADSTONE GRAY

FICHA TÉCNICA



FORMATO		600x1200x10,5		
GRUPO		Bla - GL		
TIPO		ESMALTADO		
PRUEBA		VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA		≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA		1.600 - 2.400 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		35 – 45 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA HELADA		REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA	CLASE A	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		CLASE 5	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14